

novaform® SK



Composition

Matériau d'étanchéité composé de fibres d'aramide hautes performances, de charges fonctionnelles, liant NBR et d'un insert en acier zingué.

Informations générales

Certifications et Agréments	DNV GL
Couleur	Gris sombre
Impression	Motif nid d'abeille FRENZELIT noir
Matériau insert métallique	1.0314
Traitement	Couche de graphite laminée

Propriétés physiques (Valeurs types)

Epaisseur		[mm]	1,0	1,5	2,00	3,0
Densité	DIN 28090-2	[g/cm ³]	1,80	2,10	1,90	2,20
Relaxation sous contrainte	300 °C DIN 52913	[N/mm ²]	45	43	40	38
Compressibilité		[%]	12	14	15	20
Reprise élastique	ASTM F 36 J	[%]	33	28	33	35
Résistance à la traction transversale	DIN 52910	[N/mm ²]	22	29	22	25
Résistance chimique	ASTM F 146					
IRM 903 Modification du poids		[%]	25	20	25	20
IRM 903 Modification de l'épaisseur	5 h / 150 °C	[%]	2	2	2	2
Fuel B Modification du poids		[%]	20	15	20	15
Fuel B Modification de l'épaisseur	5 h / 23 °C	[%]	2	2	2	2
liquide de refroidissement / eau	(50 / 50)					
Modification du poids	5 h / 100 °C	[%]	25	25	30	25
Modification de l'épaisseur		[%]	3	3	3	3

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux données techniques dans le cadre d'améliorations du produit.

Programme de livraison (Tolérances selon DIN 28091-1)

Dimensions	Feuille	[mm]	1000 x 1000
	Rouleau	[mm]	Largeur 1000
		[mm]	Longueur 10000 max.
Epaisseurs		[mm]	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0
Autres épaisseurs sur demande			

Notes importantes

Les informations techniques de nos produits, mentionnées dans nos fiches techniques, sont données à titre d'information et s'appliquent à nos produits tels qu'ils sont livrés. En raison de la diversité des conditions d'application, d'installation et de fonctionnement possibles, l'expérience a montré qu'aucune conclusion contraignante sur le comportement de nos produits dans des conditions réelles ne peut être tirée des données techniques. Il reste donc de la responsabilité de l'exploitant de vérifier l'adéquation du produit sélectionné à l'application considérée. Le montage de nos produits et matériels doit être effectué par du personnel qualifié dans le respect des directives applicables. Vous trouverez des directives d'installation et d'autres informations utiles sur notre page d'accueil (www.frenzelit.com / TechInfo). Notre département technique se fera un plaisir de vous fournir des conseils, sans engagement.